



SAAR Gesellschaft für die Verwertung von Kraftwerksnebenprodukten und Ersatzbrennstoffen mbH & Co. KG

Provinzialstraße 252

D- 66806 Ensdorf

Surveillance de qualité STEFA 1/3 (FA)
Matériel de construction selon
allg. bauaufsichtliche Zulassung Z-3.31 - 1886
Materialprüfungsanstalt MPA Stuttgart
conforme à la EN 450

Période de livraison: decembre 2006

échantillon de 05.12.2006

STEFA 1/3			valeur mesurée	exigence	
1.	perte au feu (EN 450)	M.-%	2,2	≤ 5,0	
2.	chlorure (Cl)	M.-%	0,02	≤ 0,10	
3.	teneur de sulfate (SO ₃)	M.-%	0,8	≤ 3,0	
4.	CaO _{libre}	M.-%	0,3	≤ 2,5	
5.	finesse < 0,04 mm	M.-%	26	24±10	
6.	index d'activité	28 jours	%	82	≥ 75
		90 jours	%	96	≥ 85
7.	stabilité	mm	n.g. *)	≤ 10	
8.	densité particulaire	kg/m ³	2540	2480±150	

*) pas d'exigence si CaO_{libre} ≤ 1,0 M.-%